

PARABOND 600

Elastische lijmkit

1/2

OMSCHRIJVING

PARABOND 600 is een snel uithardende, elastische lijmkit op basis van MS-polymeer voor het verlijmen en voegen in de bouw en industrie. **PARABOND 600** verrubbert door reactie met de vochtigheid van de omringende lucht. **PARABOND 600** bezit een grote weerstand tegen veroudering (UV), weersinvloeden, hoge en lage temperaturen (-40°C - + 90°C).

TOEPASSING

PARABOND 600 heeft een hoge aanvangssterkte en kleeft zonder primer op vrijwel alle in de bouw voorkomende materialen zoals aluminium, gegalvaniseerd en roestvrij staal, zink, koper, natuursteen, beton, baksteen, bekledingsplaten op cementbasis, volkern... Zeer geschikt voor het verlijmen van volkern platen, het plaatsen van veiligheidsglas in de bankindustrie, plaatsen van kabelgoten, verstekken van aluminium ramen, spiegels.

Op poreuze ondergronden wordt het gebruik van een primer aangeraden

PARABOND 600 is overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis. Voorafgaande testen worden evenwel aanbevolen. Alkydverven hebben een verlengde droogtijd nodig.

VOEGAFMETINGEN

Voegbreedte	Voegdiepte	Toegelaten verschil
3-4 mm	4-5 mm	± 1 mm
6 mm	6 mm	± 1 mm
8 mm	6 mm	± 1 mm
10 mm	6-8 mm	± 2 mm
15 mm	10 mm	± 2 mm
20 mm	10-12 mm	± 2 mm
25 mm	15 mm	± 3 mm

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Vanaf +5°C tot +40°C.

VOORBEREIDING

De oppervlakken dienen droog en zuiver te zijn, indien nodig ontvetten met **Top Cleaner**, MEK, brandalcohol, ethanol. Indien nodig primer aanbrengen. Het is aangeraden om hechtingsproeven te doen. De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.

PRIMER

	Kleur	Droogtijd
DL 2001	Transparant	± 30 min.

AFWERKING

Indien gewenst, gladstrijken met **DL 100** of afstrijkkrubber.

BESCHIKBARE KLEUREN

Wit, grijs, zwart, bruin, beige.

REINIGING GEREEDSCHAP

Niet-uitgeharde kit:

- Gereedschap: met white spirit of gelijkaardige oplosmiddelen
- Oppervlakken: met **oplosmiddel**

Uitgeharde kit

Zoveel mogelijk mechanisch verwijderen. Resten kunnen verwijderd worden met Silicone Remover.

REPARATIEMOGELIJKHEDEN

Daarvoor is hetzelfde materiaal aangewezen.

BEPERKINGEN

PARABOND 600 is niet aangewezen bij :

- voegen die blootgesteld zijn aan een bestendige wateronderdompeling.
- voegen met een breedte of diepte < 5 mm
- zwembaden met chloorwater, bij bestendige wateronderdompeling.

OVERSCHILDERBAAR

Als gevolg van de verschillende types vernis, wordt er op aangedrongen om testen uit te voeren.

Om een goed resultaat te verkrijgen moet de vernis binnen de 4 uur aangebracht worden. Na 4 uur moet het oppervlak eerst gereinigd worden vooraleer het kan worden overschilderd.

HOUDBAARHEID

12 maanden in de ongeopende verpakking bij 23°C.

VERPAKKING

25 kokers van 290 ml/doos

PARABOND 600

Elastische lijmkit

2/2

VEILIGHEID



Vermijd contact met de huid en de ogen. Bij opname van het product via de mond onmiddellijk een arts raadplegen. Bevat een mengsel van aminosilanen. Kan leiden tot een allergische reactie.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Niet-uitgeharde kit	
Aard van de kit	MS-polymeer
Uithardingssysteem	Uitharding door luchtvochtigheid
Velvorming (23°C en 50% R.V.)	25 min.
Doorhardingssnelheid (23°C en 50% R.V.)	2.5 à 3 mm/24 uur
Densiteit (ISO 1183)	1,56 g/ml
Uitgeharde kit	
Shore A hardheid (ISO 868)	50
Volumeverlies na uitharding	Minder dan 3,5%
Maximale toelaatbare vervorming	25 %
Modulus bij 100% rek (ISO 8339-40)	1,300 N/mm ²
Modulus bij breuk (ISO 8339-40)	1.500 N/mm ²
% rek bij breuk (ISO 8339-40)	230 %
Temperatuursbestendigheid	-40°C - + 90°C



062005

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaandelijke testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.